

## HIGHTEC SUNLUB® LONGLIFE 46

Prezentul produs se caracterizează printr-o tehnologie complet sintetică, fără zinc și cenușă. Conceput pentru durate extrem de lungi de utilizare a uleiului. Caracteristicile, precum și biodegradabilitatea ridicată sau utilizarea de materii prime regenerabile transformă acest produs în alegerea principală în situația în care se solicită respectarea de standarde ecologice.

### Descriere

#### Echivalent calitativ conform legislației UE

- DIN 51 524-3 - HVLP (TOST wet)
- Chinese specification GB111118.1-2011 L-HV
- ISO 15380 - HEPR
- EATON E-FDGN-TB-002-E
- EATON Brochure 03-401-2010 Rev.1
- PARKER Denison HF-0, HF-1, HF-2
- SS 155434 AAV 46 environmentally acceptable
- ZF TE-ML 07H

#### În afară de aceasta, acest produse se recomandă dacă sunt solicitate următoarele cerințe

- CAT-BF1
- CNH MAT 309
- Danfoss Power Solutions-520L0463
- Komatsu Forest
- Palfinger
- Poclain Hydraulics



## Valori caracteristice tipice

Proprietate	Metodă	Unitate	Valoare
Densitatea la 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Vâscozitate cinematică KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	8,8
Vâscozitate cinematică KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	43
Index de vâscozitate	ASTM D2270	-	190
Punct de aprindere	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
Pour Point	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-40
Biodegradabilitate	OECD 301 B	%	>60%
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	13
Cod de culoare	DIN ISO 2049	-	<1.0
RPVOT	ASTM D2272	min.	1000
LAV	ASTM 3427		4,8
TOST	ASTM D943 / dry	h	10
Test de forfecare a rulmenților cu role conice, pierdere (20 h)	CEC L-45-A-99	%	4,7
Punct de aprindere COC	DIN ISO 2592	°C	240
NZ	DIN 51558	mgKOH/g	0.6

Aceste valori caracteristice sunt tipice pentru o producție actuală. Datele nu conțin nicio asigurare a proprietăților sau garanție unei adecvări pentru un caz special de utilizare. Prevederile legale și regulamentele existente, care privesc manipularea și utilizarea produselor, trebuie să fie respectate de beneficiarul produselor noastre. Produsele ROWE sunt perfecționate continuu. De aceea, ROWE își rezervă dreptul de a modifica toate datele tehnice ale acestor informații despre produs, oricând și fără notificare prealabilă. Pentru toate livrările se aplică Condițiile noastre generale actuale de livrare și de plată ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Sunteți în căutarea unui ulei  
adecvat pentru autovehiculul  
dumneavoastră?

Aici accesați ghidul de uleiuri ROWE.